

PI OPEN

PROTECTOR PARA SUPERFICIES METALICAS A LA INTEMPERIE

Código I-29-47, Versión 1, Enero 5, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es una mezcla de solventes, resinas, ceras e inhibidores de corrosión para usar como recubrimiento protector contra la oxidación y la corrosión para metales a la intemperie.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- El inhibidor y desplazador de agua resiste la humedad y la oxidación.
- Resiste los rigores del medio ambiente.
- Se distribuye por la superficie uniformemente.
- No precisa de mezclas o capas gruesas.
- Deja una película parafínica que asegura la protección sin necesidad de re-aplicaciones frecuentes.

APLICACIONES.

PI OPEN protege el metal contra la corrosión y la oxidación; La exposición constante a la intemperie no rompe la barrera de **PI OPEN** en los metales ferrosos y no-ferrosos. Repele el agua dulce y la salada. Contiene un inhibidor de corrosión especial que protege los metales expuestos al medio ambiente durante meses después de la aplicación inicial **PI OPEN** es flexible, no se cristaliza, cuarteo, ni desquebraja.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Prepare la superficie removiendo la mugre suelta y la corrosión floja antes de la aplicación. Luego, aplique **PI OPEN puro** a la superficie metálica antes de usar con rociador, brocha o por goteo. Después de un almacenaje prolongado puede presentarse separación, agite el producto antes de usar. Para su presentación en aerosol aplique a una distancia de 20 cm de la superficie.

Advertencia: NO use en superficies pintadas, puede dañar la pintura.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la Química en su Industria



PI OPEN

PROTECTOR PARA SUPERFICIES METALICAS A LA INTEMPERIE

Código I-29-47, Versión 1, Enero 5, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido pastoso opaco.

Color: Amarillo Lechoso.

Olor: Solvente.

Gravedad específica: 0.83 – 0.85

pH: N/A

Punto de ebullición (°C): 67.8

Punto de inflamación: 20°C

Sólidos por volumen (%): 39 – 41.

Solubilidad en agua: No soluble.

Viscosidad: Baja.

Ingrediente activo: Agente Solvente orgánico / Agente formador de película

CAS N°: 64742-88-7 / 8002-74-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: calor, llamas y chispas. evitar el contacto con materiales incompatibles.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; Ácidos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Por combustión puede formar óxidos de carbono y cloruro de hidrógeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Aerosol de 20 onz y Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

